



TECHNICKÝ LIST č.1005.0-32 ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-32ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. ČSN EN 13285

Surovina: amfibol-biotitický granit

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Propad stř. sítím	GT _{NR}
Jemné částice	f ₉
Tvarový index	SI ₅₅
Ekvivalent písku	SE ₃₀
Index plasticity	I _p = 0
Odolnost proti drcení	LA ₅₀
Sírany rozpustné v kyselině	AS < 0,1
Obsah síry	S < 0,1
Objemová hmotnost	2,64 Mg/m ³
Sypná hmotnost	1,46 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₄
Trvanlivost síranem hořčnatým	MS ₁₈
Index hmotnostní aktivity	I < 1,7

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.