



## TECHNICKÝ LIST č.I03.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Bor**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**  
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drení)

Surovina biotitická pararula

### Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	34,5
Namrzavost	mírně namrzavé
Obsah jemných částic	13,5 %
Mez tekutosti	--
Mez plasticity	--
Číslo plasticity	0,0
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	5,0%
Objemová hmotnost	2,69 Mg/m <sup>3</sup>
Optimální vlhkost	7,0%
Max. objemová hmotnost sušiny	2180 kg/ m <sup>3</sup>
Okamžitý index únosnosti IBI	52,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	45,5%

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.