



TECHNICKÝ LIST č.I04.0-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Bor**

Výrobek: **G-F 0/125 ČSN 73 6133**
Štěrka s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 125 mm (po drcení)

Surovina Biotitická pararula

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,710 Mg/m ³
Obsah jemných částic	5 – 15 % hm.
Číslo nestejnozrnosti	35,6
Namrzavost	nenamrzavé
Přirozená vlhkost	4,8 %
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Konzistence	pevná
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost	6,9 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$	2170 kg/m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	61,3 %
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR	47,9 % CBR
Nasákavost WA ₂₄	0,5 % hm.
Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾	21,9

¹⁾Zkouška byla provedena na frakci 8/32.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.