



TECHNICKÝ LIST č.202.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drení)

Surovina muskovit-biotická granulitová rula

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	33,5
Namrzavost	nenamrzavé
Obsah jemných částic	7,9%
Mez tekutosti	12,5%
Mez plasticity	6,8%
Číslo plasticity	4,5
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	4,5%
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m ³
Optimální vlhkost	7,1%
Max. objemová hmotnost sušiny	2160 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	55,6%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	42,0%

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.