



## TECHNICKÝ LIST č.I04.0-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Bor**

Výrobek: **G-F 0/125 ČSN 73 6133**  
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 125 mm (po drcení)

Surovina Biotitická pararula

### Vlastnosti

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Objemová hmotnost                                 | 2,710 Mg/m <sup>3</sup> |
| Obsah jemných částic                              | 5 – 15 % hm.            |
| Číslo nestejnozrnosti                             | 35,6                    |
| Namrzavost  | nenamrzavé              |
| Přirozená vlhkost                                 | 4,8 %                   |
| Mez tekutosti <sup>2)</sup>                       | --                      |
| Mez plasticity <sup>2)</sup>                      | --                      |
| Číslo plasticity <sup>2)</sup>                    | 0                       |
| Konzistence                                       | pevná                   |
| Obsah organických látek                           | negativní               |
| Optimální vlhkost                                 | 6,9 %                   |
| Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$ | 2170 kg/m <sup>3</sup>  |
| Okamžitý index únosnosti IBI                      | 61,3 %                  |
| Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR      | 47,9 % CBR              |
| Nasákavost WA <sub>24</sub>                       | 0,5 % hm.               |
| Odolnost proti drcení-součinitel LA <sup>1)</sup> | 21,9                    |

<sup>1)</sup>Zkouška byla provedena na frakci 8/32.

<sup>2)</sup>Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.