



# TECHNICKÝ LIST č. 808.0-63ŠD<sub>A</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Bor u Lutové**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-63ŠD<sub>A</sub>**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019ed.2

Surovina: biotitická pararula

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>A</sub> (G <sub>E</sub> )
Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
Tvarový index	SI <sub>55</sub>
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku - Methylenová modř	SE <sub>435</sub> MB <sub>F10</sub>
Nasákavost	WA <sub>24</sub> 1
Index plasticity	I <sub>p</sub> = 0
Odolnost proti drcení	LA <sub>50</sub>
Objemová hmotnost	2,670 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>2</sub>
Index hmotnostní aktivity	I < 1
Sírany rozpustné v kyselině	AS < 0,1 % hm.
Obsah vodou rozpustných síranů	< 0,1% hm.
Obsah celkové síry	< 0,1% hm.
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS <sub>18</sub>

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.