



## TECHNICKÝ LIST č.1003.0-125

Výrobce: Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov

Provozovna: kamenolom jistec

Výrobek: G-F 0/125 ČSN 73 6133  
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 125 mm (po drcení)

Surovina amfibol-biotitický granit

### Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Obsah jemných částic	5 – 15 % hm.
Číslo nestejnozrnosti	42,5
Namrzavost	nenamrzavé
Přirozená vlhkost	4,5 %
Mez tekutosti <sup>2)</sup>	--
Mez plasticity <sup>2)</sup>	--
Číslo plasticity <sup>2)</sup>	0
Konzistence	pevná
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost <sup>1)</sup>	7,1 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$ <sup>1)</sup>	2170 kg/m <sup>3</sup>
Okamžitý index únosnosti IBI <sup>1)</sup>	72,5 %
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR <sup>1)</sup>	47,8 % CBR
Nasákavost WA <sub>24</sub>	0,7 % hm.
Odolnost proti drcení-součinitel LA <sup>1)</sup>	22,8

<sup>1)</sup>Zkouška byla provedena na frakci 8/32.

<sup>2)</sup>Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.