



TECHNICKÝ LIST č.1003.0-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom jistec**

Výrobek: **G-F 0/125 ČSN 73 6133**
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 125 mm (po drcení)

Surovina amfibol-biotitický granit

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,660 Mg/m ³
Obsah jemných částic	5 – 15 % hm.
Číslo nestejnozrnosti	42,5
Namrzavost	nenamrzavé
Přirozená vlhkost	4,5 %
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Konzistence	pevná
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost ¹⁾	7,1 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$ ¹⁾	2170 kg/m ³
Okamžitý index únosnosti IBI ¹⁾	72,5 %
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR ¹⁾	47,8 % CBR
Nasákavost WA ₂₄	0,7 % hm.
Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾	22,8

¹⁾Zkouška byla provedena na frakci 8/32.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.