



TECHNICKÝ LIST č.1002.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drcení)

Surovina amfibol-biotitický granit

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	41,6
Namrzavost	mírně namrzavé
Obsah jemných částic	7,9 % hm.
Mez tekutosti	--
Mez plasticity	--
Číslo plasticity	0,0
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	5,3 %
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m ³
Optimální vlhkost	7,1 %
Max. objemová hmotnost sušiny	2160 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	65,0 %
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	34,8 % CBR
Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾	24,2
Nasákavost WA ₂₄	0,7 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	0,9 % hm.
Odolnost proti působení síranem hořečnatým	8,4 % hm.

¹⁾zkouška byla provedena na frakci 10/14

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.