



TECHNICKÝ LIST č.1006.0-63 ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-63ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
ČSN EN 13285 :2019

Surovina: amfibol-biotitický granit

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku - Methylenová modř	SE ₄₃₅ MB _{F10}
Nasákavost	WA ₂₄ 1
Index plasticity	Ip =0
Odolnost proti drcení	LA ₅₀
Sírany rozpustné v kyselině	AS<0,1 % hm.
Obsah síry	S<0,1 % hm.
Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³
Sypná hmotnost	1,57 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₄
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS ₁₈
Index hmotnostní aktivity	I < 1,7

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.