



TECHNICKÝ LIST č.1005.0-32 ŠDA

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: **šterkodrt' 0-32ŠDA**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019

Surovina: amfibol-biotitický granit

Technické vlastnosti:

| | |
|---|------------------------|
| Zrnitost | ŠDA (G _E) |
| Maximální obsah jemných částic | UF ₉ |
| Minimální obsah jemných částic | LF ₂ |
| Tvarový index | SI ₅₅ |
| Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku | SE ₄₃₅ |
| - Methylenová modř | MB _{F10} |
| Nasákavost | WA ₂₄ 1 |
| Index plasticity | Ip =0 |
| Odolnost proti drcení | LA ₅₀ |
| Sírany rozpustné v kyselině | AS<0,1 |
| Obsah síry | S<0,1 |
| Objemová hmotnost | 2,64 Mg/m ³ |
| Sypná hmotnost | 1,46 Mg/m ³ |
| Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | F ₄ |
| Trvanlivost síranem hořečnatým | MS ₁₈ |
| Index hmotnostní aktivity | I < 1,7 |

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.