



# TECHNICKÝ LIST č.1005.0-32 ŠD<sub>A</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-32ŠD<sub>A</sub>**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019

Surovina: amfibol-biotitický granit

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>A</sub> (G <sub>E</sub> )
Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
Tvarový index	SI <sub>55</sub>
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE <sub>435</sub>
- Methylenová modř	MB <sub>F10</sub>
Nasákavost	WA <sub>24 1</sub>
Index plasticity	Ip = 0
Odolnost proti drcení	LA <sub>50</sub>
Sírany rozpustné v kyselině	AS < 0,1
Obsah síry	S < 0,1
Objemová hmotnost	2,64 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost	1,46 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS <sub>18</sub>
Index hmotnostní aktivity	I < 1,7

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.