



TECHNICKÝ LIST č.1005.0-32 ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Jistec**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-32ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019 ed.2

Surovina: amfibol-biotitický granit

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Nasákavost	WA ₂₄ 1
Index plasticity	Ip =0
Odolnost proti drcení	LA ₅₀
Sírany rozpustné v kyselině	AS<0,1
Obsah síry	S<0,1
Objemová hmotnost	2,64 Mg/m ³
Sypná hmotnost	1,46 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₄
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS ₁₈
Index hmotnostní aktivity	I < 1,7

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.