



TECHNICKÝ LIST č.302.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobylí hora**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**
šterk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drcení)

Surovina jemnozrná granulitová rula (granulit)

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	44,2
Namrzavost	nenamrzavé
Obsah jemných částic	9,5 %
Mez tekutosti	12,5%
Mez plasticity	8,9%
Číslo plasticity	3,6
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	4,5%
Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³
Optimální vlhkost	7,5%
Max. objemová hmotnost sušiny	2130 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	45,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	32,8%

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.