



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 ze dne 30.8.2006

Pobočka 0200 – České Budějovice

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5/2010/020-023811

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Kamenivo pro drážní stavby

typ / varianta: šterkodrt' frakce **0/32 kv**
pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

výrobce:

Kámen a písek spol. s r.o.

IČ: 42396158
Adresa: Linecká 277, 381 01 Český Krumlov
Výrobce: Kámen a písek spol. s r.o.
IČ: 42396158
Adresa: Linecká 277, 381 01 Český Krumlov
Výrobna: kamenolom **Kobylí Hora**
Adresa: 383 01 Prachatice
Zakázka: Z020 10 0059

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami :

Stavební technické osvědčení č. 020-023809 vydané TZÚS Praha, s.p. – pobočkou České Budějovice dne 10. února 2010,

Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. v platném znění.

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 020-023810 ze dne 15. února 2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určených normách, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně dvakrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu

Razítko autorizované osoby 204

České Budějovice, 15. února 2010



Ing. Milan Pálka

zástupce vedoucího autorizované osoby 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006

Pobočka 0200 – České Budějovice

PROTOKOL

o výsledku certifikace výrobku

podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sbírky zákonů
České republiky

č. 020-023810

Název výrobku:

Kamenivo pro drážní stavby

typ / varianta: štěrkodrť frakce **0/32 kv**
pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

žadatel:

Kámen a písek spol. s r.o.

IČ: 42396158
Adresa: Linecká 277, 381 01 Český Krumlov
Výrobce: Kámen a písek spol. s r.o.
IČ: 42396158
Adresa: Linecká 277, 381 01 Český Krumlov
Výrobna: kamenolom **Kobylí Hora**
Adresa: 383 01 Prachatice
Zakázka: Z020 10 0059

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 6 Počet stran příloh: 11

Osoba odpovědná za obsah tohoto protokolu:

Ing. Vilem Migl
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost tohoto protokolu:

Ing. Milan Pálka
zástupce vedoucího autorizované osoby

Razítko autorizované osoby 204

České Budějovice, 15. února 2010



Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0200 - České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice,
Česká republika, tel.: 387 023 211, Fax:+420 387 220 864, Internet.: +420 387 220 943, e-mail: palka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ: 00015679, DIČ: 009-00015679

1. Všeobecné údaje

1.1. Údaje o žadateli

Kámen a písek spol. s r.o.

Linecká 277, 381 01 Český Krumlov, Česká republika

IČ: 42396158

1.2. Údaje o výrobku

- Přírodní hutné kamenivo drcené - štěrkodrt', frakce **0 – 32 kv**, **Kámen a písek spol. s r.o.**, provozovna **Kobylí Hora**.
- Výrobek - kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku je specifikováno v OTP Štěrkopísek, štěrkodrt' a a recyklovaná štěrkodrt' pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku (dále jen OTP ČD) jako **štěrkodrt' frakce 0/32 kv** (d/D).
- Výrobek přísluší podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky do skupiny výrobků č. 9, pořadové č. 16, Kamenivo pro drážní stavby.

1.3. Seznam podkladů předaných žadatelem pro certifikaci výrobku

- Technická dokumentace technologie výroby s popisem výrobku a vymezením oblasti jeho použití ve stavbě.
- Vzorek výrobku evidovaný pod č. vz. **3227** – kamenivo pro drážní stavby – štěrkodrt' **0/32 kv**, vyrobený ve výrobně – **Kámen a písek spol. s r.o.**, provozovna **Kobylí Hora**, odběr dne 05.11.2009.

1.4. Seznam ostatních podkladů použitých při certifikaci výrobku

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.
- Technický návod (TN) pro činnost AO při posuzování shody č. 09.16.01 – Kamenivo pro drážní stavby.
- Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., v platném znění.
- OTP ČD Štěrkopísek, štěrkodrt' a recyklovaná štěrkodrt' pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“, vydaným Správou železniční dopravní cesty, státní organizace pod č.j. 25 640/06-OP.

1.5. Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na certifikaci výrobku

- Stavebně technické osvědčení č. 020-023809 – TZÚS Praha, pobočka České Budějovice, ze dne 10.02.2010 s platností do 28.02.2013.

1.6. Informace o předchozí certifikaci výrobku

- Jedná se druhou certifikaci výrobku.

2. Výsledek přezkoumání podkladů předložených žadatelem

- Žadatelem (výrobcem) předložené podklady uvedené v odd. 1.3. odpovídají požadavkům Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



3. Posouzení výrobku


3.1. Technické požadavky

Kamenivo pro drážní stavby - štěrkokodrt' 0/32 kv pro konstrukt. vrstvy tělesa železničního spodku.

Sledované vlastnosti (obecný zjednodušený název)	Zkušební postup	Jednotky	Počet vzorků		Požadovaná (P), Deklarovaná (D) úroveň
			C	D	ŠD 0/32
Zrnitost	ČSN EN 933-1	-	1-2	1	-
- nadsítné		-	-	-	max. 15,0
- propad zrn sítím 45		-	-	-	100
- propad zrn sítím 32		-	-	-	85 - 100
- propad zrn sítím 22		-	-	-	-
- propad zrn sítím 16		-	-	-	55 - 88
- propad zrn sítím 8		-	-	-	39 - 69
- propad zrn sítím 4		-	-	-	28 - 53
- propad zrn sítím 2		-	-	-	20 - 42
- propad zrn sítím 1		-	-	-	14 - 34
- propad zrn sítím 0,5		-	-	-	11 - 27
- propad zrn sítím 0,25		-	-	-	7 - 21
- propad zrn sítím 0,125		-	-	-	4 - 15
Jemné částice				1-2	1
Číslo nestejnozrnatosti ¹⁾	Výpočtem	-	1-2	1	min. 15,0
Zkouška ztrátou sušením ²⁾	ČSN 72 1187	% hm	1-2	1	max. 0,8
Zkouška methylen. modří ³⁾	ČSN EN 933-9	g.kg ⁻¹	1-2	1	max. 10,0
Cizorodé částice ⁴⁾ (na frakci > 4 mm)	ČSN 72 1180, čl. 5-10	% hm.	1-2	1	max. 1,0
Odolnost proti drčení – Otlukovost ⁵⁾	ČSN EN 1097-2, kap. 5	součinitel	1-2	1	max. 50,0
Nasákavost ⁶⁾	ČSN EN 1097-6, kap. 8	% hm.	1-2	1	max. 3,0
Trvanlivost zkouškou síranem sodným ⁷⁾	ČSN 72 1176, díl A	% hm.	1-2	1	max. 12,0
Odolnost proti zmrazování/rozmrazování	ČSN EN 1367-1	% hm.	1-2	1	max. 4,0
Objemová hmotnost	ČSN EN 1097-6, kap. 8	Mg/m ³	1-2	-	min. 2,000
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1-2	-	deklarace
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	ČSN EN 1097-3, Příloha D	Mg/m ³	1-2	-	deklarace
Mezerovitost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	% objemu	1-2	-	deklarace
Mezerovitost setřesená	ČSN EN 1097-3, Příloha D	% objemu	1-2	-	deklarace
Obsah přír. radionuklidů	Postupy SÚJB	index	1	-	2,0
Obsah celkové síry ⁸⁾	ČSN EN 1744-1, kap. 11	% hm.	1	-	deklarace
Obsah síranů ⁸⁾	ČSN EN 1744-1, kap. 12	% hm.	1	-	deklarace
Obsah chloridů ⁸⁾	ČSN EN 1744-1, kap. 7	% hm.	1	-	deklarace
Petrografický popis	ČSN EN 932-3	-	1	-	název

Poznámky:

C – certifikace výrobku (§ 5) ; D – dohled nad certifikovaným výrobkem (§ 5)



- 1) Číslo nestejnozrnosti (N) - vyjadřuje poměr mezi velikostí zrn vzorku zjištěných z čáry zrnitosti na hranici 60% hmotnosti (d_{60}) a 10% hmotnosti (d_{10}). Vypočítá se dle vzorce $N = d_{60} : d_{10}$.
- 2) Zkouška se provádí u všech hornin mimo hornin bazaltového typu.
- 3) Zkouška se provádí pouze u hornin bazaltového typu.
- 4) Cílem zkoušky je stanovení cizorodých organických a anorganických částic.
- 5) Zkouška otlukovosti LA se provádí na navážce 5 kg frakce 8/22, respektive 8/32, s použitím 11 koulí při 500 otáčkách bubnu.
- 6) Nasákavost se zkouší na frakci 8/22, respektive 8/32. Nevyhovuje-li štěrkodrt' kritériu nasákavosti, zkouší se na frakci 8/16 trvanlivost síranem sodným při 5-ti zkušebních cyklech.
- 7) Při nevyhovujícím výsledku zkoušky trvanlivosti je rozhodující výsledek zkoušky odolnosti proti zmrazování / rozmrazování při 10-ti zmrazovacích cyklech, provedené na frakci 8/16.
- 8) Zkoušky vlastnosti jsou požadovány pouze při použití kameniva do stmelených vrstev při použití pojiv.
- 9) Požadovaná četnost zkoušek v průběhu výroby kameniva.

3.2. Soupis protokolů o zkouškách a posouzeních:

- Protokol č. A 020-023802 o počátečních zkouškách typu výrobku - kamenivo pro drážní stavby – štěrkodrt' **0/32 kv**, vyrobený ve výrobně – **Kámen a písek spol. s r.o.**, provozovna **Kobylí Hora**, vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka Č. Budějovice, ze dne 08. 02. 2010.
- Petrografický rozbor č. 175/08/22 suroviny z kamenolomu **Kobylí Hora**, **Kámen a písek spol. s r.o.**, **Český Krumlov**, ze dne 07. 10. 2008.
- Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech č. 229/2009, kamenivo z provozovny **Kobylí Hora**, výrobce **Kámen a písek spol. s r.o.**, **Český Krumlov**, ze dne 09. 07. 2009.



3.3. Vyhodnocení výsledků zkoušek a posouzení výrobku

Kamenivo pro drážní stavby - šterkodrt' 0/32 kv pro konstrukt. vrstvy tělesa železničního spodku

Sledované vlastnosti (obecný zjednodušený název)	Zkušební postup	Protokol o zkoušce	Požadovaná (P), Deklarovaná (D) úroveň	Výsledek zkoušky	Vyhodnocení		
Zrnitost		-	-	-	-		
- nadsítne			max. 15,0	2,5	vyhovuje		
- propad zrn sítím 45			100	100,0	vyhovuje		
- propad zrn sítím 32			85 - 100	97,5	vyhovuje		
- propad zrn sítím 22			-	-	-		
- propad zrn sítím 16			55 - 88	69,0	vyhovuje		
- propad zrn sítím 8			39 - 69	47,0	vyhovuje		
- propad zrn sítím 4	ČSN EN 933-1	Příloha č. 1	28 - 53	40,0	vyhovuje		
- propad zrn sítím 2			20 - 42	31,5	vyhovuje		
- propad zrn sítím 1			14 - 34	24,0	vyhovuje		
- propad zrn sítím 0,5			11 - 27	18,0	vyhovuje		
- propad zrn sítím 0,25			7 - 21	12,0	vyhovuje		
- propad zrn sítím 0,125			4 - 15	8,0	vyhovuje		
Jemné částice			max. 9,0	5,5	vyhovuje		
Číslo nestejnozrnatosti ¹⁾			Výpočtem	-	min. 15,0	59,5	vyhovuje
Zkouška ztrátou sušením ²⁾			ČSN 72 1187	Příloha č.1	max. 0,8	0,1495	vyhovuje
Zkouška methylen. modří ³⁾			ČSN EN 933-9	Příloha č.1	max. 10,0	5,0	vyhovuje
Cizorodé částice ⁴⁾ (na frakci > 4 mm)	ČSN 72 1180, čl. 5-10	Příloha č.1	max. 1,0	0,0	vyhovuje		
Odolnost proti drcení – Otlukovost ⁵⁾	ČSN EN 1097-2, kap. 5	Příloha č.1	max. 50,0	25,5	vyhovuje		
Nasákavost ⁶⁾	ČSN EN 1097-6, kap. 8	Příloha č.1	max. 3,0	0,4	vyhovuje		
Trvanlivost zkouškou síranem sodným ⁷⁾	ČSN 72 1176, díl A	Příloha č.1	max. 12,0	2,0	vyhovuje		
Odolnost proti zmrazování/rozmrzování	ČSN EN 1367-1	Příloha č.1	max. 4,0	1,2	vyhovuje		
Objemová hmotnost	ČSN EN 1097-6, kap. 8	Příloha č.1	min. 2,000	2,695	vyhovuje		
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	ČSN EN 1097-3	Příloha č.1	deklarace	1,845	vyhovuje		
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	ČSN EN 1097-3, Příloha D	Příloha č.1	deklarace	2,255	vyhovuje		
Mezerovitost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	Příloha č.1	deklarace	31,5	vyhovuje		
Mezerovitost setřesená	ČSN EN 1097-3, Příloha D	Příloha č.1	deklarace	16,5	vyhovuje		
Obsah přír. radionuklidů	Postupy SÚJB	Příloha č.3	2,0	0,42	vyhovuje		
Obsah celkové síry ⁸⁾	ČSN EN 1744-1, kap. 11	Příloha č.1	deklarace	0,04	vyhovuje		
Obsah síranů ⁸⁾	ČSN EN 1744-1, kap. 12	Příloha č.1	deklarace	0,04	vyhovuje		
Obsah chloridů ⁸⁾	ČSN EN 1744-1, kap. 7	Příloha č.1	deklarace	0,0005	vyhovuje		
Petrografický popis	ČSN EN 932-3	Příloha č.2	název	Granulitová rula-granulit	vyhovuje		

Závěr vyhodnocení: výrobek vyhovuje



4. Posouzení systému řízení výroby

4.1. Požadavek technické specifikace, technického předpisu na systém řízení výroby:

- Výrobce je držitelem certifikátu systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 020011194 ze dne 1.6.2004. Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v příloze ZA norem - EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002, EN 13450:2002, EN 13242:2002+A1:2007.

4.2. Výsledek posouzení systému řízení výroby:

- Systém řízení výroby odpovídá předložené dokumentaci a je účinný tak, že zabezpečuje, aby posuzovaný výrobek uváděný na trh - Kamenivo pro drážní stavby - **štěrkodrt' frakce 0/32 kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**, výrobce **Kámen a písek spol. s r.o.**, kamenolom **Kobylí Hora**, odpovídal technické specifikaci.
- Výrobce je držitelem certifikátu systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 020011194 ze dne 1.6.2004. Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v příloze ZA norem - EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002, EN 13450:2002, EN 13242:2002+A1:2007.

5. Závěr

- Posuzovaný výrobek - Kamenivo pro drážní stavby - **štěrkodrt' frakce 0/32 kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**, výrobce **Kámen a písek spol. s r.o.**, kamenolom **Kobylí Hora**, odpovídá technické specifikaci a technickým předpisům, jak bylo ověřeno uvedenými zkouškami s vyhodnocením výsledků, ve vztahu k technickým požadavkům technické specifikace.
- Systém řízení výroby výrobce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.
- V průběhu platnosti certifikátu bude autorizovanou osobou 204 prováděn periodický dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce a kontrola dodržení stanovených požadavků u výrobku.
- Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické specifikace, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).
- Technická dokumentace výrobku musí být v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., doplňována zprávami o dohledu.

6. Přílohy

1. Protokol č. A 020-023802 o počátečních zkouškách typu výrobku - kamenivo pro drážní stavby – štěrkodrt' **0/32 kv**, vyrobený ve výrobně – **Kámen a písek spol. s r.o.**, provozovna **Kobylí Hora**, vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka Č. Budějovice, ze dne 08. 02. 2010.
2. Petrografický rozbor č. 175/08/22 suroviny z kamenolomu **Kobylí Hora**, **Kámen a písek spol. s r.o.**, **Český Krumlov**, ze dne 07. 10. 2008.
3. Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech č. 229/2009, kamenivo z provozovny **Kobylí Hora**, výrobce **Kámen a písek spol. s r.o.**, **Český Krumlov**, ze dne 09. 07. 2009.

