



TECHNICKÝ LIST č.310.0-63ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobylí Hora**

Výrobek: **šterkodrt' 0-63ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Nasákavost	WA ₂₄ 1
Index plasticity	I _p =0
Mez tekutosti	w _L =0
Odolnost proti drcení	LA ₄₀
Objemová hmotnost	2,670 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₁
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 2,7% hm.
Index hmotnostní aktivity	Index ≤ 1,0
Celková síra	< 0,1 % hm

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.