



TECHNICKÝ LIST č.307.0-250

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobylí hora**

Výrobek: **Kamenitá sypanina**
Kamenitá sypanina z tvrdých skalních hornin do 500 mm
Podle ČSN 73 6133

Surovina jemnozrnná granulitová rula (granulit)

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³
Obsah zrn nad 63 mm	> 50 %
Obsah jemných částic	5 – 15 %
Obsah zrn do 2 mm	max 25 %
Namrzavost	mat. příliš hrubozrný
Přírozená vlhkost	4,4 %
Číslo nestejnozrnosti	35,8
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Obsah organických látek	negativní
Nasákavost WA ₂₄	0,5%

¹⁾Zkouška zhutnitelnosti Proctor standart provedena na frakci 0/32 mm.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.