



TECHNICKÝ LIST č. 311.0/32MZK

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o.**, Linecká 277, 381 01 Český Krumlov

Provozovna: **kamenolom Kobyly Hora**

Výrobek: **Směs přírodního kameniva hutného drceného – MZK frakce 0/32 (G_A)**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019.

Technické vlastnosti:

Zrnitost	MZK (G _A)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Odolnost proti drcení	LA ₂₅
Nasákavost	WA ₂₄₁
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₁
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS = 5,7 % hm.
Objemová hmotnost	2,680 Mg/m ³
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,760 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,100 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaného kameniva	34,3 %
Mezerovitost setřeseného kameniva	21,6 %
Optimální vlhkost	6,4 % (povolené rozpětí vlhkosti je od 5,0 do 8,0 %)
Max. objemová hmotnost sušiny	2180 kg/m ³ při optimální vlhkosti
Hodnota poměru únosnosti nasyceného vzorku	MZK (G _A) 0/32 = 176 % CBR
Obsah síranů rozpustných kyselině	< 0,1
Obsah celkové síry	< 0,1

Složení směsi:

0/4 (D) K.Hora	42,0 %
4/8 (D) K.Hora	20,0 %
8/32 K.Hora	38,0 %

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.