



TECHNICKÝ LIST č.305.0-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Kobylí hora**

Výrobek: **G-F 0/125 ČSN 73 6133**
Štěrka s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 125 mm (po drcení)

Surovina jemnozrná granulitová rula (granulit)

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,67 Mg/m ³
Obsah jemných částic	5 – 15 %
Číslo nestejnozrnosti	64,0
Namrzavost	nenamrzavé
Přírozená vlhkost	4,4 %
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost	7,1 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$	2130 kg/m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	71,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR	58,5% CBR
Nasákavost WA ₂₄	0,5 % hm.
Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾	19,5

¹⁾Zkouška byla provedena na frakci 8/32.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.