



TECHNICKÝ LIST č.501.0-8

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Krty**

Výrobek: **S-F 0/8 ČSN 73 6133**
Písek s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 8 mm (po drcení)

Surovina **krystalický vápenec**

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	34,0
Namrzavost	mírně namrzavé
Obsah jemných částic	12,5 %
Mez tekutosti	15,5%
Mez plasticity	8,7%
Číslo plasticity	6,8
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	5,2%
Objemová hmotnost	2,72 Mg/m ³
Optimální vlhkost	7,3%
Max. objemová hmotnost sušiny	2160 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	35,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	24,5%

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.