



TECHNICKÝ LIST č.508.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Krty**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drcení)

Surovina **krystalický vápenec**

Vlastnosti

| | |
|--|-------------------------|
| Číslo nestejnozrnosti | 33,5 |
| Namrzavost | mírně namrzavé |
| Obsah jemných částic | 9,8 % |
| Mez tekutosti | -- |
| Mez plasticity | -- |
| Číslo plasticity | 0,0 |
| Konzistence | pevná |
| Přirozená vlhkost | 5,2% |
| Objemová hmotnost | 2,720 Mg/m ³ |
| Optimální vlhkost | 7,0 % |
| Max. objemová hmotnost sušiny | 2180 kg/ m ³ |
| Okamžitý index únosnosti IBI | 45,9 % |
| Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR | 36,6 % CBR |
| Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾ | 34,8 |
| Nasákavost WA ₂₄ | 0,7 % hm. |
| Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ¹⁾ | 1,0 % hm. |
| Odolnost proti působení síranem hořečnatým ¹⁾ | 9,8 % hm. |

1) Zkouška byla provedena na frakci 10/14

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.