



# TECHNICKÝ LIST č.512.0-32ŠD<sub>A</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Krty**

Výrobek: **šterkodrt' 0-32ŠD<sub>A</sub>**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. ČSN EN 13285:2019

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>A</sub> (G <sub>E</sub> )
Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
Tvarový index	SI <sub>55</sub>
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE <sub>435</sub>
- Methylenová modř	MB <sub>F10</sub>
Nasákavost	WA <sub>24</sub> 1
Index plasticity	Ip =0
Mez tekutosti	w <sub>L</sub> =0
Odolnost proti drcení	LA <sub>50</sub>
Objemová hmotnost	2,700 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 4,1 < 1
Hmotnostní aktivita	<sup>40</sup> K 150, <sup>226</sup> Ra 15, <sup>228</sup> Th 10
Index hmotnostní aktivity	I < 1

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.