



TECHNICKÝ LIST č.513.0-63ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Krty**

Výrobek: **šterkodrt' 0-63ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019 ed.2

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Nasákavost	WA ₂₄ 1
Index plasticity	Ip =0
Mez tekutosti	w _L =0
Odolnost proti drcení	LA ₅₀
Objemová hmotnost	2,710 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₄
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 4,1
Hmotnostní aktivita	⁴⁰ K 150, ²²⁶ Ra 15, ²²⁸ Th 10
Index hmotnostní aktivity	I < 1

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 387/2024 Sb.