



TECHNICKÝ LIST č.610.0-63 ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **šterkodrť 0-63ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019

Technické vlastnosti:

| | |
|---|--|
| Zrnitost | ŠD _A (G _E) |
| Maximální obsah jemných částic | UF ₉ |
| Minimální obsah jemných částic | LF ₂ |
| Tvarový index | SI ₅₅ |
| Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku - Methylenová modř | SE ₄₃₅ MB _{F10} |
| Nasákavost | WA ₂₄ 1 |
| Index plasticity | Ip =0 |
| Mez tekutosti | w _L =0 |
| Odolnost proti drcení | LA ₅₀ |
| Objemová hmotnost | 2,660 Mg/m ³ |
| Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | F ₂ |
| Odolnost proti působení síranem sodným | 2,9 % hm. |
| Index hmotnostní aktivity | I < 1,5 |
| Obsah vodou rozpustných síranů | <0,1% hm. |
| Obsah celkové síry | <0,1% hm |

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.