



TECHNICKÝ LIST č.D06.0-500

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **Kamenitá sypanina**

Kamenitá sypanina z tvrdých skalních hornin do 500 mm
Podle ČSN 73 6133

Surovina biotitický granit (granodiorit)

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Obsah zrn nad 63 mm	> 50 %
Obsah jemných částic	5-15 %
Obsah zrn do 2 mm	max 25 %
Namrzavost	nenamrzavý
Přirozená vlhkost	4,5%
Číslo nestejnosti	40
Mez tekutosti ¹⁾	--
Mez plasticity ¹⁾	--
Číslo plasticity ¹⁾	0
Obsah organických látek	negativní
Nasákavost WA ₂₄	0,6%
Index hmotnostní aktivity	I < 1,5

¹⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

