



## TECHNICKÝ LIST č.D06.0-500

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **Kamenitá sypanina**

Kamenitá sypanina z tvrdých skalních hornin do 500 mm  
Podle ČSN 73 6133

Surovina biotitický granit (granodiorit)

### Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Obsah zrn nad 63 mm	> 50 %
Obsah jemných částic	5 – 15 %
Namrzavost	mat. příliš hrubozrný
Přírozená vlhkost	4,5%
Číslo nestejnozrnosti	33,6
Mez tekutosti <sup>2)</sup>	--
Mez plasticity <sup>2)</sup>	--
Číslo plasticity <sup>2)</sup>	0
Konzistence	pevná
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost	7,5 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$	2160 kg/m <sup>3</sup>
Okamžitý index únosnosti IBI	74,5 %
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR	66,0 % CBR
Nasákavost WA <sub>24</sub>	0,5 %
Odolnost proti drcení-součinitel LA <sup>1)</sup>	20,0

<sup>1)</sup>Zkouška byla provedena na frakci 8/32

<sup>2)</sup>Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.