



TECHNICKÝ LIST č.609.0-32ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **šterkodrt' 0-32ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019 ed.2

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Nasákavost	WA ₂₄ 1
Index plasticity	Ip =0
Mez tekutosti	WL =0
Odolnost proti drcení	LA ₅₀
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₂
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₂
Odolnost proti působení síranem sodným	3,0% hm.
Index hmotnostní aktivity	I < 1,5
Obsah vodou rozpustných síranů	<0,1% hm.
Obsah celkové síry	<0,1% hm
Surovina	Biotitický granit

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.