



TECHNICKÝ LIST č.D14.0-63 SŽ

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **Štěrkodrt' 0/63kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	7,0 % hm.
Číslo nestejnozrnatosti	69,2
Ztráta sušením MZZS	0,333 % hm.
Zkouška methylenovou modří MB _f	7,3 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	20,4 součinitel
Nasákavost WA ₂₄	0,6 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	2,0 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	0,6 % hm.
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³ (přirozená)
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,74 Mg/m ³
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,20 Mg/m ³
Mezerovitost volně sypaná	34,3 % objemu
Mezerovitost setřesená	17,0 % objemu
Surovina	Biotitický granit

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb. v platném znění