



TECHNICKÝ LIST č.D04.0-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **G-F 0/125 ČSN 73 6133**
Štěrka s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 125 mm (po drcení)

Surovina biotitický granit (granodiorit)

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,650 Mg/m ³
Obsah jemných částic	5 – 15 % hm.
Číslo nestejnozrnosti	76
Namrzavost	nenamrzavé
Přirozená vlhkost	4,4 %
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Konzistence	pevná
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost	6,9 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$	2180 kg/m ³
Okamžitý index únosnosti IBI ¹⁾	68,7 %
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR	55,3 % CBR
Nasákavost WA ₂₄	0,6 % hm.
Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾	19,5

¹⁾Zkouška byla provedena na frakci 8/32.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.