



## TECHNICKÝ LIST č.D02.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**  
Štěrka s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drení)

Surovina **biotitický granit (granodiorit)**

### Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	31,7
Namrzavost	nenamrzavé
Obsah jemných částic	6,5 %
Mez tekutosti	--
Mez plasticity	--
Číslo plasticity	0,0
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	4,4%
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m <sup>3</sup>
Optimální vlhkost	7,1%
Max. objemová hmotnost sušiny	2180 kg/ m <sup>3</sup>
Okamžitý index únosnosti IBI	62,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	48,9%
Index hmotnostní aktivity	I < 1,5

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.