



TECHNICKÝ LIST č.D02.0-16

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **G-F 0/16 ČSN 73 6133**
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 16 mm (po drcení)

Surovina biotitický granit (granodiorit)

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	36,6
Namrzavost	nenamrzavé
Obsah jemných částic	7,2 %
Mez tekutosti	--
Mez plasticity	--
Číslo plasticity	0,0
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	4,6 %
Objemová hmotnost	2,650 Mg/m ³
Optimální vlhkost	7,2 %
Max. objemová hmotnost sušiny	2160 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	58,9 %
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	46,8 % CBR
Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾	21,4
Nasákavost WA ₂₄	0,8 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ¹⁾	0,9 % hm.
Odolnost proti působení síranem hořčnatým ¹⁾	7,2 % hm.

1) Zkouška byla provedena na frakci 10/14

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.