



TECHNICKÝ LIST č.D01.0-8

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **S-F 0/8 ČSN 73 6133**
Písek s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 8 mm (po drcení)

Surovina **biotitický granit (granodiorit)**

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	31,0
Namrzavost	mírně namrzavé
Obsah jemných částic	10,5 %
Mez tekutosti	14,3%
Mez plasticity	10,2%
Číslo plasticity	4,1
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	5,2%
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Optimální vlhkost	6,8%
Max. objemová hmotnost sušiny	2150 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	48,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	25,5%
Index hmotnostní aktivity	I < 1,5

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.