



TECHNICKÝ LIST č.209.0-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **G-F 0/125 ČSN 73 6133**
Štěrk s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 125 mm (po drcení)

Surovina muskovit-biotická granulitová rula

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³
Obsah jemných částic	5 – 15 %
Číslo nestejnozrnosti	47,5
Namrzavost	nenamrzavé
Přirozená vlhkost	4,2 %
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost ¹⁾	7,5 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$ ¹⁾	2110 kg/m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	65,5
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR	52,8
Nasákavost WA ₂₄	0,7 %

¹⁾Zkouška zhutnitelnosti Procter standart provedena na frakci 0/32 mm.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.