



TECHNICKÝ LIST č.203.0-250

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **Kamenitá sypanina drcená 0/250**

Kamenitá sypanina z tvrdých skalních hornin 0 / 250 mm (po prvním drcení)
Podle ČSN 73 6133

Surovina muskovit-biotická granulitová rula

Vlastnosti

| | |
|---|------------------------|
| Objemová hmotnost | 2,66 Mg/m ³ |
| Obsah zrn nad 63 mm | > 50 % |
| Obsah jemných částic | 5 – 15 % |
| Namrzavost | nenamrzavý |
| Přirozená vlhkost | 4,5% |
| Číslo nestejnozrnosti | 40 |
| Mez tekutosti ²⁾ | -- |
| Mez plasticity ²⁾ | -- |
| Číslo plasticity ²⁾ | 0 |
| Obsah organických látek | negativní |
| Optimální vlhkost ¹⁾ | 6,8 % |
| Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$ ¹⁾ | 2140 kg/m ³ |
| Okamžitý index únosnosti IBI ¹⁾ | 72,5 |
| Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR ¹⁾ | 66,3 |
| Nasákavost WA ₂₄ | 0,7% |

¹⁾Zkouška zhutnitelnosti Proctor standart provedena na frakci 0/32 mm.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

