



TECHNICKÝ LIST č.203.0-250

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **Kamenitá sypanina drcená 0/250**
Kamenitá sypanina z tvrdých skalních hornin 0 / 250 mm (po prvním drcení)
Podle ČSN 73 6133

Surovina muskovit-biotická granulitová rula

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³
Obsah zrn nad 63 mm	> 50 %
Obsah jemných částic	max. 5 %
Namrzavost	nenamrzavý
Přirozená vlhkost	4,7%
Číslo nestejnosti	35
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Stanovení humusovitých látek	negativní zkouška
Odolnost proti drcení – součinitel LA ¹⁾	23,8
Optimální vlhkost	6,5 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$	2120 kg/m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	75,0
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR	68,6% CBR
Nasákavost WA ₂₄	0,7% hm.

¹⁾Zkouška byla provedena na frakci 8/32.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.