



# TECHNICKÝ LIST č.212.0-63 ŠD<sub>A</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **šterkodrt' 0-63 ŠD<sub>A</sub>**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>A</sub> (G <sub>E</sub> )
Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
Tvarový index	SI <sub>55</sub>
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE <sub>435</sub>
- Methylenová modř	MB <sub>F10</sub>
Nasákavost	WA <sub>24</sub> 1
Index plasticity	I <sub>p</sub> =0
Mez tekutosti	w <sub>L</sub> =0
Odolnost proti drcení	LA <sub>25</sub>
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>2</sub>
Odolnost proti působení síranem sodným	3,4% hm.
Index hmotnostní aktivity	I < 1
Obsah vodou rozpustných síranů	<0,1% hm.
Obsah celkové síry	<0,1% hm.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.