



# TECHNICKÝ LIST č.707.0-63ŠD<sub>A</sub>

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Rejta**

Výrobek: **šterkodrt' 0-63ŠD<sub>A</sub>**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:ed.2

## Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD <sub>A</sub> (G <sub>E</sub> )
Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
Tvarový index	SI <sub>55</sub>
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku - Methylenová modř	SE <sub>435</sub> MB <sub>F10</sub>
Nasákavost	WA <sub>24</sub> 1
Index plasticity	I <sub>p</sub> =0
Mez tekutosti	W <sub>L</sub> =0
Odolnost proti drcení	LA <sub>50</sub>
Objemová hmotnost	2,670 Mg/m <sup>3</sup>
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>1</sub>
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 2,1
Index hmotnostní aktivity	I < 1
Sírany rozpustné v kyselině	<0,1% hm.
Obsah celkové síry	<0,1% hm.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.