



TECHNICKÝ LIST č.406.0-250

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Ševětín**

Výrobek: **Kamenitá sypanina drcená 0/250**

Kamenitá sypanina z tvrdých skalních hornin 0 / 250 mm (po prvním drcení)
Podle ČSN 73 6133

Surovina drobnozrný biotitický granodiorit

Vlastnosti

Objemová hmotnost	2,66 Mg/m ³
Obsah zrn nad 63 mm	> 50 %
Obsah jemných částic	5 – 15 %
Namrzavost	mat. příliš hrubozrný
Přirozená vlhkost	4,6%
Číslo nestejnozrnosti	48,5
Mez tekutosti ²⁾	--
Mez plasticity ²⁾	--
Číslo plasticity ²⁾	0
Obsah organických látek	negativní
Optimální vlhkost ¹⁾	7,7 %
Maximální objemová hmotnost sušiny $\rho_{d,max}$ ¹⁾	2180 kg/m ³
Okamžitý index únosnosti IBI ¹⁾	79,5
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR ¹⁾	68,0
Nasákavost WA ₂₄	0,5%
Index hmotnostní aktivity	I < 1,3

¹⁾Zkouška zhutnitelnosti Proctor standart provedena na frakci 0/32 mm.

²⁾Vzhledem k charakteru materiálu (příliš hrubozrný) nelze zkoušku provést.

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

