



## TECHNICKÝ LIST č.402.0-8

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Ševětín**

Výrobek: **S-F 0/8 ČSN 73 6133**  
Písek s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 8 mm (po drcení)

Surovina **drobnozrný biotitický granodiorit**

### Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	36,5
Namrzavost	mírně namrzavé
Obsah jemných částic	10,5 %
Mez tekutosti	15,2%
Mez plasticity	9,7%
Číslo plasticity	5,5
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	5,3%
Objemová hmotnost	2,66 Mg/m <sup>3</sup>
Optimální vlhkost	6,6%
Max. objemová hmotnost sušiny	2130 kg/ m <sup>3</sup>
Okamžitý index únosnosti IBI	45,5%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	20,2%
Index hmotnostní aktivity	I < 1,3

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.