



TECHNICKÝ LIST č.402.0-8

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Ševětín**

Výrobek: **S-F 0/8 ČSN 73 6133**
Písek s příměsí jemnozrné zeminy 0 / 8 mm (po drcení)

Surovina **drobnozrný biotitický granodiorit**

Vlastnosti

Číslo nestejnozrnosti	33,5
Namrzavost	mírně namrzavé
Obsah jemných částic	10,8 %
Mez tekutosti	16,0%
Mez plasticity	10,5%
Číslo plasticity	6,3
Konzistence	pevná
Přirozená vlhkost	5,8%
Objemová hmotnost	2,65 Mg/m ³
Optimální vlhkost	6,9%
Max. objemová hmotnost sušiny	2110 kg/ m ³
Okamžitý index únosnosti IBI	41,7%
Poměr únosnosti nasyceného vzorku (96h)-CBR	15,8 % CBR
Odolnost proti drcení-součinitel LA ¹⁾	22,9

¹⁾ Zkouška byla provedena na frakci 10/14

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, na zásypy rýh a výkopů, na zásypy a obsypy objektů, zemní valy, terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.