



TECHNICKÝ LIST č.412.0/63ŠDA

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Lidická 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Ševětín**

Výrobek: **šterkodrt' ŠDA 0/63**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285 ed.2:2019

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠDA (G _E)
Jemné částice	UF ₉
Ekvivalent písku	SE ₃₅
Methylenová modř	MB _f 10
Index plasticity	I _p = 0
Mez tekutosti	w _L = 0
Odolnost proti drcení	LA ₂₅
Objemová hmotnost	2,660 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₂
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS = 4,3
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 3,1
Nasákavost	WA ₂₄ 1
Emise radioaktivity	Ra 226 ≤ 100 Bq/kg
Obsah přírodních radionuklidů	Index ≤ 1,0

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.