



KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.

Těžba a zpracování kamene Steinbruchbetriebe

Linecká 277

381 01 Český Krumlov

od roku 2024

SYPNÉ HMOTNOSTI

Produkt	Sypná hmotnost nesetřesená (t/m ³) ČSN EN 1097-3	Sypná hmotnost setřesená (t/m ³) ČSN EN 1097-3
0/4	1,44	1,77
4/8	1,27	1,54
8/11	1,32	1,59
8/16	1,31	1,56
11/22	1,34	1,67
16/32	1,31	1,57
32/63	1,28	1,53
0/32	1,61	1,94
0/63	1,64	1,96
MZK	1,76	2,09
0/125	1,67	1,83
0/250	1,83	2,01
63/125	1,41	1,53
kamenitá sypanina	1,83	2,01

Tyto hodnoty jsou obdobné pro všechny kamenolomy společnosti (rozdíly činí desetiny t).

01.06.2024